

# 物性評価報告書

Physical Properties Test Report

ご依頼No.

Messers:

発行： 年 月 日

御中

株式会社昭栄商会  
Shoei Shokai Co., Ltd.

静岡県浜松市東区植松町1468-7

1468-7 Uematsu-Cho, Higashi-Ku, Hamamatsu

TEL: 053-463-5215

Confirmed by 確認	Tested by 作成

Tested Item 評価項目		Standard 規格	Unit 単位	結果
Gravity 比重		Water Replacement 水中置換法	—	0.91
MFR		ASTM-D1238	g/10min	9.5
Tensile Strength 引張り強さ(降伏点)		ASTM-D638	MPa	37
Tensile Elongation 引張り伸び(破断点)			%	> 200
Flexural Strength 曲げ強さ(降伏点)		ASTM-D790	MPa	28
Flexural Modulus 初期曲げ弾性率				1250
Izod Strength アイゾット衝撃試験	23°C	ASTM-D256	KJ/m2	6.5
	0°C			2.7
	-20°C			-
	-30°C			-
Rockwell Hardness ロックウェル硬度		ASTM-D785	HRR	90
HDT 荷重たわみ温度	0.45MPa	ASTM-D648	°C	85
	1.80MPa			108

ご依頼頂きました上記材料の一般物性評価結果をご報告申し上げます。

We are pleased to report of physical properties for requested above material.